



file nº 300607

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Aislamiento:

Poliamida 66 reforzado con 30% fibra de vidrio

Libre de halógenos

Autoextinción: VO-UL94

Test hilo incandescente: 960° C

Color: Negro

### Insertos roscados:

Acero galvanizado

### Producto terminado:

Tensión nominal: 1000 V AC/1500 V DC

Temperaturas de trabajo: - 40 + 130° C

**R.T.** = resistencia a la tracción

**R.C.** = resistencia a la compresión

**R.F.** = resistencia a la flexión

Código	Referencia		Peso (Kg)	Ch (mm)	D (mm)	H (mm)	M	F (mm)		R.T. (daN)	R.C. (daN)	R.F. (daN)
ISO2120	CLN 16M4-20	50	0,014	21	20	16	M4	5	3	200	4200	100
ISO2125	CLN 16M5-20	50	0,014				M5	5	6	300	4200	150
ISO2130	CLN 16M6-20	50	0,014				M6	5	6	350	4200	150
ISO2135	CLN 20M5-20	50	0,015			20	M5	5	6	400	4500	200
ISO2140	CLN 20M6-20	50	0,015				M6	5	8	450	4500	280
ISO2145	CLN 25M4-20	50	0,016			25	M4	5	3	300	4700	150
ISO2150	CLN 25M5-20	50	0,017				M5	5	6	400	4700	200
ISO2155	CLN 25M6-20	50	0,018				M6	5	8	550	4700	350
ISO2160	CLN 25M8-20	50	0,018			30	M8	5	25	550	4700	350
ISO2165	CLN 30M5-20	50	0,027				M5	9	6	700	5000	370
ISO2170	CLN 30M6-20	50	0,026				M6	9	10	700	5000	370
ISO2175	CLN 30M8-20	50	0,024			35	M8	9	25	700	5000	370
ISO2180	CLN 35M5-20	50	0,030				M5	9	6	700	5000	350
ISO2185	CLN 35M6-20	50	0,029				M6	9	10	800	5000	350
ISO2190	CLN 35M8-20	50	0,026			40	M8	9	25	800	5000	350
ISO2195	CLN 40M5-20	50	0,030				M5	9	6	800	5000	300
ISO2200	CLN 40M6-20	50	0,030				M6	9	10	800	5000	300
ISO2205	CLN 40M8-20	50	0,028			45	M8	9	25	800	5000	300
ISO2210	CLN 45M5-20	25	0,033				M5	9	6	800	4700	260
ISO2215	CLN 45M6-20	25	0,031				M6	9	10	800	4700	260
ISO2220	CLN 45M8-20	25	0,030			50	M8	9	25	800	4700	260
ISO2225	CLN 50M5-20	25	0,032				M5	9	6	800	4500	220
ISO2230	CLN 50M6-20	25	0,034				M6	9	10	800	4500	220
ISO2235	CLN 50M8-20	25	0,033			30	30	30	M6	11	10	1000
ISO2240	CLN 30M6-30	50	0,039	M8	11				25	1200	8000	550
ISO2245	CLN 30M8-30	50	0,037	35	M6			11	10	1100	7500	500
ISO2250	CLN 35M6-30	50	0,041		M8	11	25	1400	8500	550		
ISO2255	CLN 35M8-30	50	0,039	40	M6	11	10	1100	7500	450		
ISO2260	CLN 40M6-30	25	0,061		M8	11	25	1400	8500	480		
ISO2265	CLN 40M8-30	25	0,061	45	M6	15	10	1200	9000	420		
ISO2270	CLN 45M6-30	25	0,082		M8	15	25	1600	9000	420		
ISO2275	CLN 45M8-30	25	0,078	50	M6	15	10	1200	8000	380		
ISO2280	CLN 50M6-30	25	0,087		M8	15	25	1600	8000	380		
ISO2285	CLN 50M8-30	25	0,083	55	M6	15	10	1100	7500	350		
ISO2290	CLN 55M6-30	25	0,094		M8	15	25	1300	7500	350		
ISO2295	CLN 55M8-30	25	0,091	65	M6	15	10	950	7000	300		
ISO2300	CLN 65M6-30	25	0,104		M8	15	25	950	7000	300		
ISO2305	CLN 65M8-30	25	0,104	70	M6	15	10	900	6500	280		
ISO2310	CLN 70M6-30	25	0,109		M8	15	25	900	6500	280		
ISO2315	CLN 70M8-30	25	0,098									